

# KER<sup>®</sup> N-18

## Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy - NBR

### Karta Techniczna

Data wydania: 2020-03-20

Wydanie: 6

Zatwierdził: Tomasz Dyduch, Kierownik Produktu

Poprzednie wydania niniejszego dokumentu utraciły ważność

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

KER<sup>®</sup> N-18 jest gatunkiem kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Jest otrzymywany w procesie niskotemperaturowej polimeryzacji emulsyjnej, na bazie mieszaniny mydeł kwasów tłuszczowych i żywicznych. Zawiera około 18% akrylonitrylu związanego chemicznie. Jest koagulowany systemem kwas i koagulant syntetyczny, nie zawiera plastyfikatora, jest stabilizowany antyutleniaczem niepalącym.

### WYMAGANIA OGÓLNE

KER<sup>®</sup> N-18 jest dostarczany w postaci kostek o wymiarach około 720x360x180 mm. Nie jest dopuszczalna obecność żadnych zanieczyszczeń mechanicznych.

### PARAMETRY TECHNICZNE

#### PARAMETRY TECHNICZNE KAUCZUKU

Parametr	Jednostka	Wartość	Metoda badań
Lepkość wg Mooney'a ML 1+4 (100 °C) – próbka walcowana	°ML	43 ÷ 55	ASTM D1646
Substancje lotne	% wag.	max. 0,7	ASTM D5668
Popiół	% wag.	max. 0,4	ASTM D5667
Kwasy organiczne	% wag.	2,0 ÷ 4,0	ASTM D5774
Mydła	% wag.	max. 0,3	ASTM D5774
Akrylonitryl związany	% wag.	16,0 ÷ 22,0	ISO 24698-2

Gwarantowane wartości parametrów technicznych produktu są każdorazowo ustalone w umowie sprzedaży.

Do każdej partii/dostawy wystawia się świadectwo jakości, zawierające dane o właściwościach stwierdzonych w wyniku kontroli wyjściowej. Zakres badań, zawartych w świadectwie jakości, ustala się w umowie sprzedaży.

### OPAKOWANIE

KER<sup>®</sup> N-18 jest dostarczany w postaci kostek, ważących 33 kg (± 0,5 kg).

Każda kostka jest zapakowana w folię PE, będącą integralną częścią produktu, oznaczoną nadrukiem oznaczającym typ kauczuku.

Kostki są ładowane do skrzyń drewnianych. Waga netto każdej takiej skrzyni wynosi ok. 990 kg.

Składowanie palet drewnianych w dwóch (2) lub więcej warstwach (piętrowanie) jest niedozwolone.

Każda skrzynia zaopatrzona jest w etykietę, zawierającą nazwę producenta, nazwę i typ produktu, numer partii produkcyjnej, numer palety, wagę brutto i netto, a także datę produkcji.

### TRANSPORT

KER<sup>®</sup> N-18 typowo jest transportowany krytymi ciężarówkami, krytymi wagonami kolejowymi lub w standardowych kontenerach morskich.

KER<sup>®</sup> N-18 nie jest substancją niebezpieczną dla przewozów.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

[www.synthosrubbers.com](http://www.synthosrubbers.com)

[www.synthosgroup.com](http://www.synthosgroup.com)

**synthos**  
RUBBERS

## PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien być przechowywany w zadaszonych pomieszczeniach, chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i co najmniej 2 metry od grzejników, w temperaturze nie przekraczającej 30°C. W podanych warunkach KER® N-18 można przechowywać przez okres osiemnastu (18) miesięcy od daty produkcji.

## ZASTOSOWANIE

KER® N-18 służy do produkcji gumowych artykułów technicznych, odpornych na działanie olejów i paliw płynnych. Szczególnie polecany do mieszanek o niskiej temperaturze kruchości. Zawiera antyutleniacz niepalący, więc można go używać do produkcji wyrobów w kolorach jasnych.

---

*Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane oparte są na aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią praktyką higieny pracy.*

*Wykorzystanie podanych informacji jak też sposób zastosowania produktu nie są kontrolowane przez producenta, i zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania produktu jest obowiązkiem użytkownika.*